

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

DESI FORCED VCI

Ürün Tanımı

DESI FORCED VCI jut laminasyonu ile güçlendirilmiş VCI (buharlaştırabilir korozyon önleyici) özelliğe sahip kraft/krepe kağıt ürünüdür. İçeriğinde bulunan yüksek etkinlik ve konsantrasyona sahip VCI kimyasalları sayesinde her tür metali paslanma ve diğer korozyon türlerine karşı etkin bir şekilde korur.

DESI FORCED VCI jut laminasyonu sayesinde rulo halindeki sac ve tel üzerine sarma uygulamalarda, çelik ve boru demetleri gibi ağır ürünlerin sarılmasında oldukça kullanışlıdır. Esnek ve fiziksel dayanımının çok yüksek oluşuyla keskin yüzeylere sahip ürünlerde dahi yırtılmadan kullanılabilir.



Zahmetli, kirli ve çağdaş olmayan yağlama uygulamasını ortadan kaldıran DESI FORCED ambalaj uygulamaları sayesinde, metal parçaların kullanıma hazır ve tertemiz sevk edilmesi sağlanır.

DESI FORCED VCI ürünüümüzdeki jut destekli ambalaj; beyaz ve sarı gibi farklı renklerde üretilmekte olup müşterilerimizin seçimine sunulmaktadır.

Fiziksel Özellikler

- **DESI FORCED JUT DESTEKLİ VCI KÂĞIT**

Görünüm	PP Lamine edilmiş Jut Destekli VCI Kâğıt
Birim Ağırlık (g/m ²)	165(±16)
Kopma Mukavemeti-MD-(N)	700-800
Kopma Mukavemeti-MD-(kg)	75(±7)
Kopmada Uzama-MD-(%)	20(±1)

- **DESI FORCED JUT DESTEKLİ VCI KREPE**

Görünüm	PP Lamine edilmiş Jut Destekli VCI Krepe
Birim Ağırlık (g/m ²)	220(±21)
Kopma Mukavemeti-MD-(N)	700-800
Kopma Mukavemeti-MD-(kg)	75(±7)
Kopmada Uzama-MD-(%)	20(±1)

Paketleme Kuralları

- Paketleme yapılacak metal parçaların temiz ve kuru olmasına dikkat edilmelidir.
- Metal parçaları tutarken; korozyona neden olan parmak izlerinden korumak için her zaman temiz ve kuru eldiven takılmalıdır.
- Paketleme yapılırken nem yoğunlaşmasını önlemek için parçaların sıcaklığı oda sıcaklığı ile hemen hemen aynı olmalıdır.
- Ambalajlama yapılırken; metal parçaların tüm yüzeyleri açık hava ile temas etmeyecek şekilde DESI FORCED ambalaj iç yüzeyinde bulunan kâğıt/krepe ile kapatılmalıdır.
- Uygulama sonrasında DESI FORCED ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
- DESI FORCED ambalajlar kullanılmadığı durumlarda hava geçirimsiz ortamda ağzı sıkıca kapatılarak muhafaza edilmelidir.



Ambalaj Özellikleri

DESI FORCED ambalaj ürünlerimiz istenilen boyutlarda dilimlenmiş veya 3 metre ene kadar bobin şeklinde özel kapalı ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

Taşıma ve Depolama

DESI FORCED ürünler her zaman hava geçirimsiz ortamda tutulmalıdır.

Her türlü teknik bilgi, numune ve fiyat isteğinizde lütfen bizlerle temasa geçiniz.

Not: Teknik bilgi föyünde verilen bilgiler sadece genel bilgi içindir. Teknik özellikler ortalama malzeme karakteristiğini yansıtmaktadır.